

Perfect Base Couche de Fond Acrylique

DESCRIPTION

Couche de fond pour l'intérieur à base d'une dispersion de résine acrylique en phase aqueuse.

USAGE

Apprêt et couche intermédiaire de nouveau bois et d'anciennes couches de peinture intactes. Couche intermédiaire pour des métaux traités à l'aide d'une couche de fond anticorrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne adhérence sur un ouvrage neuf et peint
- Bon pouvoir garnissant, se ponce facilement
- Pouvoir couvrant élevé
- Régulatrice d'humidité
- Application aisée
- Diluable à l'eau
- Isole les substances hydrosolubles du Merbau
- Convient pour la plupart des types de MDF

TEINTES ET BRILLANCE

Blanc
Mat

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

NOUVEL OUVRAGE

Généralités	Éliminer tous les corps étrangers. Éliminer les saletés et dépôts. Nettoyer avec Histor Perfect Base Dégraissant.
Bois	Arrondir les arêtes vives. Poncer soigneusement et traiter avec Histor Perfect Base Couche de Fond Acrylique. Le bois correctement raboté n'a pas besoin d'être poncé.
Panneaux MDF	Ne pas dégraisser ni poncer. Offre généralement les meilleurs résultats, dans les deux cas en fonction du type et de la qualité. Traiter davantage les arêtes (sciées) en raison de la forte absorption.
Acier	Dérouiller en profondeur, bien poncer. Métal nu Revêtir de Histor Perfect Base Couche de fond pour Métal.
Enduits	Uniquement de petites inégalités, si nécessaire. Apprêter les endroits enduits à l'aide de Histor Perfect Base Couche de Fond Acrylique pour éliminer l'éventuelle absorption.
Finition	Couche intermédiaire et laquage de finition ou prélaquage et laquage de finition avec Histor Perfect Finish Acrylique Satinée ou Brillante.

ENTRETIEN D'ANCIENNES COUCHES DE PEINTURE EN BON ÉTAT

Généralités	Nettoyer les couches de peinture bien adhérentes et saines à l'aide de Histor Perfect Base Dégraissant. Poncer soigneusement afin que le support soit mat.
Bois	Revêtir les endroits poncés à nu de Histor Perfect Base Couche de Fond Acrylique.
Acier	Revêtir les endroits poncés à nu de Histor Perfect Base Couche de fond pour Métal.
Finition	Couche intermédiaire et laquage de finition ou prélaquage et laquage de finition avec Histor Perfect Finish Acrylique Satinée ou Brillante.

ENTRETIEN D'ANCIENNES COUCHES DE LAQUE EN MAUVAIS ÉTAT

Généralités	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage ou décapage thermique. Nettoyer avec Histor Perfect Base Dégraissant. Poncer soigneusement.
Bois	Poncer (à la machine) le bois altéré et grisé. Éliminer éventuellement le bois putrescent. Réparer les dégradations à l'aide d'un produit adapté. Traiter le bois nu avec Histor Perfect Base Couche de Fond Acrylique.
Acier	Poncer soigneusement. Métal nu Revêtir de Histor Perfect Base Couche de fond pour Métal.
Finition	Couche intermédiaire et laquage de finition ou prélaquage et laquage de finition avec Histor Perfect Finish Acrylique Satinée ou Brillante.

Perfect Base Couche de Fond Acrylique

MISE EN ŒUVRE DE LA PEINTURE

Outillage	Pinceau mixte ou rouleau laqueur velours
Avant utilisation	Bien mélanger la couche de fond.
Dilution	Prêt à l'emploi mais, pour la première couche ou grandes surfaces, avec maximum 5 % d'eau.
Épaisseur de couche sèche	Recommandation : Env. 30 micromètres.
Couches au pinceau/rouleau	Recommandation : 1 pleine couche au pinceau ou au rouleau.
Température	Porter la peinture à température (ambiante). Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
Après utilisation	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.

POUVOIR D'ÉTALEMENT SUR UN SUPPORT LISSE ET PLAN

Rendement pratique	Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche appliquée et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
Rendement théorique	Env. 12 m ² /l. Voir également les informations sur la boîte.

SÉCHAGE À 20°C

Sec hors poussière	Après env. 1 heure.
Sec au toucher	Après env. 3 heures.
Ponçage	Après env. 5 heures. À l'aide d'une éponge abrasive Scotch Brite, uniquement si nécessaire
Recouvrable	Après env. 5 heures. Ponçage au papier émeri après env. 16 heures.

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures	Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et éventuellement d'un peu d'alcool.
Outillage	Le nettoyer à l'eau ou le conserver temporairement dans de l'eau ou un film.
Couche de peinture sèche	Après env. 1 semaine, à l'aide d'un détergent ménager, neutre et non abrasif.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé env. 2 ans. Transvaser les boîtes à moitié vides dans une plus petite aide à prévenir le dessèchement.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

PEINTURE DANS LA BOÎTE

Conditionnement 0,25 litre, 0,75 litre, 2,5 litres

Viscosité Prêt à l'emploi

COUCHE DE PEINTURE SÈCHE

Les propriétés optimales sont obtenues après env. 1 semaine à 20°C.

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

PPG Coatings bvba, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt
Téléphone Service Clientèle +32 (0)11- 27 87 10

Les données figurant sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications sans préavis. Toute responsabilité sur la base des informations mentionnées sur cette fiche est exclue.