octobre 2012

Couche de Fond Acrylique

DESCRIPTION

Couche de fond pour l'intérieur à base d'une dispersion de résine acrylique en phase aqueuse.

USAGE

Apprêt et couche intermédiaire de boiseries et autres supports. S'applique également sur une couche de peinture (de fond) ou une couche d'enduit existante.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Bonne adhérence
Pouvoir de couverture accru

Régulatrice d'humidité • Application aisée

TEINTES ET BRILLANCE

Teintes de la collection HistorONE en custom mixed : 56 teintes standard et 28 Modern Minerals ; à l'aide de 2 peintures de base. Mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

NOUVEL OUVRAGE

Généralités Éliminer tous les corps étrangers. Éliminer les saletés et dépôts, nettoyer avec Histor

Dégraissant.

Bois Arrondir les éventuelles arêtes vives, rayon env. 5mm. Au besoin, poncer soigneusement

et appliquer HistorONE Couche de Fond Acrylique. Le bois correctement raboté n'a pas

besoin d'être poncé.

Acier Dérouiller en profondeur, bien poncer. Métal nu Revêtir de Histor Perfect Base Couche

de fond pour Métal.

Enduits Uniquement les petites inégalités, au besoin. Apprêter les supports enduits pour

résoudre l'éventuelle absorption.

Finition Prélaquage et laquage de finition avec HistorONE Laque Acrylique.

ENTRETIEN DE COUCHES DE PEINTURE EN BON ÉTAT

Généralités Nettoyer les couches de peinture saines et bien adhérentes avec Histor Dégraissant.

Poncer soigneusement afin que le support soit mat.

Bois Revêtir les endroits poncés de HistorONE Peinture Acrylique

Acier Revêtir préalablement les endroits poncé de Histor Perfect Base Couche de Fond

universelle.

Finition Prélaquage et laquage de finition avec HistorONE Laque Acrylique.

ENTRETIEN DE PEINTURE EN MAUVAIS ÉTAT.

Généralités Éliminer les anciennes couches de peinture peu adhérentes par décapage, brûlage ou

décapage thermique. Nettoyer à l'eau et à l'ammoniac ou avec Histor Dégraissant.

Poncer soigneusement.

Bois Imprégner le bois dénudé à l'aide d'une couche de fond diluée et réparer les

imperfections à l'aide d'un produit adapté. Le poncer et le revêtir de HistorONE Couche

de Fond Acrylique.

Acier Revêtir préalablement les endroits poncés à nu de Histor Perfect Base Couche de Fond

Universelle.

Finition Prélaquage et laquage de finition avec HistorONE Laque Acrylique.

PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Téléphone Service Clientèle +32 (0)11-278710. Les données reprises sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Elles sont basées sur l'expérience pratique et des recherches. Cette édition échoit lors de la publication d'une nouvelle édition. Nous déclinons toute responsabilité sur la base des données reprises sur cette fiche car la méthode d'application échappe à notre appréciation et nous n'avons aucune influence sur les circonstances lors de l'application.

octobre 2012

Couche de Fond Acrylique

MISE EN ŒUVRE DE LA PEINTURE

Outillage Brosse mixte (soies de porcs/fibres synthétiques) ou rouleau en feutre.

Avant utilisation Bien mélanger la peinture.

Dilution Uniquement si cela est nécessaire pour de grandes surfaces, avec maximum env. 5 %

d'eau.

Épaisseur de couche sèche Recommandation : env. 35 micromètres.

Couches à la brosse/au rouleau Appliquer pleinement le produit à la brosse ou au rouleau en feutre.

Température Porter la peinture à température (ambiante). Appliquer à une température située entre

10°C et 25°C.

Après utilisation Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer

une fermeture bien étanche.

POUVOIR D'ÉTALEMENT

Rendement pratique Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche

appliquée et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

Rendement théorique 16 m²/l, sur un support lisse et plan, non poreux.

SÉCHAGE À 20° C

Sec hors poussière Après env. 1/2 heure. Sec au toucher Après env. 2 heures.

Ponçage Après env. 16 heures, avec des éponges abrasives Scotch Brite, uniquement si

nécessaire.

Recouvrable Après env. 4 heures, sans poncer. Après un séchage plus long, ne poncer qu'au bout de

16 heures.

NETTOYAGE

Taches de déversement

et éclaboussures Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et,

éventuellement d'eau ou d'alcool.

Outillage Le nettoyer à l'eau ou le conserver temporairement dans de l'eau ou un film.

Couche de peinture sèche Après env. 1 mois, à l'aide d'un détergent ménager, neutre et non abrasif.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transvaser les boîtes à moitié vides dans une plus petite aide à prévenir le dessèchement.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

PEINTURE DANS LA BOÎTE COUCHE DE PEINTURE SÈCHE

Conditionnement 1 litre • Propriétés optimales après un mois à env. 20°C.

Viscosité Prêt à l'emploi

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Téléphone Service Clientèle +32 (0)11-278710. Les données reprises sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Elles sont basées sur l'expérience pratique et des recherches. Cette édition échoit lors de la publication d'une nouvelle édition. Nous déclinons toute responsabilité sur la base des données reprises sur cette fiche car la méthode d'application échappe à notre appréciation et nous n'avons aucune influence sur les circonstances lors de l'application.