



GÉNÉRALITÉS

Description	Description Histor Monodek Exterior est une peinture murale qui donne à vos murs extérieurs un aspect soigné. Elle repousse la saleté et protège votre maison des intempéries pendant des années.
Usage	Application Histor Monodek Exterior offre un beau résultat frais sur la maçonnerie, le plâtre et le béton.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Résiste durablement aux intempéries• Repousse la saleté• Mate• Couverture optimale
Teinte	Blanc, Noir et pratiquement toutes les couleurs à mélanger dans la machine.
Brillance	Mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Étape 1 Préparation	Avant de commencer à peindre, le support doit être sec. Nettoyez le support avec Histor Dégraissant pour assurer une bonne adhérence. Ôtez les algues et la mousse avec un produit de nettoyage approprié. Comblez les trous et les fentes avec un mastic approprié. Pour les joints, le mieux est d'utiliser un mastic recouvrable (par exemple, un mastic acrylique). Vous avez une surface neuve et/ou absorbante ? Utilisez toujours d'abord de l'Histor Primaire.
Étape 2 L'application	Mélangez bien la peinture au préalable. Mettez du ruban de masquage sur tout ce que vous ne voulez pas peindre et assurez-vous de bien couvrir le support. Appliquez ensuite l'Histor Monodek Exterior uniformément sur le support sec à l'aide d'un rouleau/pinceau (brosse). Travaillez en sections de haut en bas et en mouillé sur mouillé. Les meilleurs résultats sont obtenus par de longs mouvements dans une seule direction.
Étape 3 Peinture terminée	Fermez hermétiquement le seau et conservez-le dans un endroit à l'abri du gel. Vous aurez à nouveau besoin rapidement du rouleau/pinceau (brosse) ? Enveloppez-le dans un film de plastique (hermétique). Le travail est terminé ? Laissez sécher le rouleau/pinceau (brosse) et jetez-le avec les déchets résiduels.
Supports absorbants	Dans le cas de supports existants (et également peints), vous pouvez le contrôler en y maintenant une éponge mouillée. Si l'eau est absorbée par le mur (souvent une coloration plus foncée), vous avez affaire à un support absorbant. Utilisez alors toujours d'abord un primaire.
Type de primaire	Pour les nouvelles surfaces, utilisez Histor Primaire mural.
Rouleau à manche	Pour peindre les murs et les plafonds, utilisez un rouleau à manche. Vous pourrez ainsi peindre plus facilement et plus rapidement de grandes surfaces.

MODE D'EMPLOI

Trucs et astuces Seau ou bac à peindre	Peignez à partir d'un seau, ou d'un grand bac à peindre, pour appliquer plus facilement assez de peinture sur la surface.
Ruban de masquage	Retirez le ruban quand la peinture est encore humide. Si vous laissez le ruban en place pendant trop longtemps, vous risquez d'endommager la couche de peinture, de déchirer le ruban et de laisser des résidus de colle séchée lorsque vous le retirez.

APPLICATION

Outils	Température Appliquer à une température comprise entre 10°C et 25°C.
--------	--

Rendement théorique

Environ 10 m²/l sur une surface lisse, plate et non absorbante.



Histor Monodek Exterior

Rendement pratique

Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

SÉCHAGE

Sec hors poussière	Après env. 1 heure
Recouvrable	Après env. 4 heures.
Complètement durcie	Entièrement durci Les propriétés optimales sont atteintes après 1 mois à environ 20°C. Temps de séchage À 20°C et 50% d'humidité relative

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures	Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.
Outillage	Couche de peinture sèche La couche de peinture peut être lavée avec un chiffon humide après environ 1 mois de séchage.

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation	Se conserve au moins 2 mois au sec dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conditionnement 1 et 2,5 litres
Données de sécurité et traitement des déchets	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, NL-1420 AA Uithoorn. Téléphone du Centre technique +31(0)297 54 12 34, fax +31 (0)297 54 03 66, e-mail info@histor.nl, www.histor.nl. Les données figurant sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications sans préavis. Toute responsabilité en vertu des données extraites de cette fiche est exclue. Histor est une marque de PPG.