



Perfect Finish Peinture Murale Mate

Juillet 2012

DESCRIPTION

Peinture murale diluable à l'eau pour intérieur, à base de dispersion de résine synthétique.

USAGE

Peinture de supports pierreux (poreux), tels que surfaces poncées, plafonnage, maçonnerie et béton bien bouchés. Peinture de plâtre, plaques de plâtre et de bois. Recouvrement d'anciennes couches de peinture murale.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Très haut pouvoir opacifiant
- Éventuellement diluable à l'eau
- Faible odeur
- Sans solvant
- Lavable et frotté mouillée
- Régulatrice d'humidité

TEINTES ET BRILLANCE

Vaste collection de couleurs prémélangées. Également dans de nombreuses autres teintes au moyen de 2 peintures de base et du système de mélange de couleurs Histor.

Mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

SUPPORT NEUF

Généralités

Éliminer les corps étrangers. Éliminer soigneusement saletés, graisse, poussière et poudre. Nettoyer à l'aide de dégraissant Histor Perfect Base. Bien rincer et essuyer.

Prétraitement

Réparer les éventuelles imperfections à l'aide d'un produit adapté. Éliminer l'absorption du mur, surtout aux endroits réparés, à l'aide du primer Histor Perfect Base pour murs (traiter le mur entier).

ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE ANCIENNES EN BON ÉTAT

Généralités

Nettoyer les couches de peinture sales mais saines, adhérentes et intactes à l'aide de dégraissant Histor Perfect Base. Bien rincer et essuyer.

Prétraitement

Réparer les éventuelles imperfections à l'aide d'un produit adapté. Éliminer l'absorption du mur, surtout aux endroits réparés, à l'aide du primer Histor Perfect Base pour murs. Isoler les taches d'humidité, de suie, les décolorations prononcées etc. à l'aide de peinture murale Histor Perfect Base isolante. Pour ce faire, traiter le mur entier, pas uniquement les taches.

ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE ANCIENNES EN MAUVAIS ÉTAT

Généralités

Éliminer le mieux possible les couches de peinture peu adhérentes et défectueuses. Les peintures lavables à sec et les peintures latex de moindre qualité ne sont pas recouvrables. Ces couches peuvent être ramollies à la vapeur ou à l'aide de colle à papier peint (cellulosique) à laquelle une petite quantité de produit de vaisselle a été ajoutée. Directement après l'application de vapeur ou après 10-20 minutes d'encollage, éliminer la couche ramollie à l'aide d'un couteau à enduire. Répéter éventuellement l'opération. Les peintures murales à base de résine alkyde (synthétiques) et les peintures latex (acrylique) de bonne qualité à haute teneur en liant peuvent uniquement être éliminées à l'aide du décapant Histor Perfect Base.

Une fois les couches défectueuses éliminées, nettoyer soigneusement à l'aide du dégraissant Histor Perfect Base, rincer et essuyer. Fixer les éventuels restes à l'aide du primer fixant Histor Perfect Base.

Finition

Après un séchage suffisant, appliquer le nombre requis de couches de peinture murale Histor Perfect Finish mate sur un support propre et recouvrable.



Perfect Finish Peinture Murale Mate

Juillet 2012

APPLICATION DE LA PEINTURE

Outillage	Brosse rectangulaire ou rouleau en peau de mouton.
Avant utilisation	Bien remuer la peinture.
Dilution	Uniquement si nécessaire pour de grandes surfaces, env. 5 % à l'eau.
Épaisseur de couche sèche	Conseillé : Env. 35 micromètres.
Couches au pinceau/rouleau	Conseillé : 1 pleine couche au pinceau ou au rouleau.
Température	Porter la peinture à température ambiante. Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
Après utilisation	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.

RENDEMENT EN SURFACE SUR SUPPORT LISSE ET PLAT

Rendement pratique	Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche appliquée et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
Rendement théorique	Env. 7 m ² /l. Voir également l'information sur le pot.

SÉCHAGE À 20°C

Sec au toucher	Après env. 1 heure.
Recouvrable	Après env. 5 heures.

NETTOYAGE

Taches et éclaboussures	Ne pas laisser sécher mais éliminer immédiatement à l'aide d'un chiffon et éventuellement d'un peu d'eau ou d'alcool.
Outillage	Nettoyer à l'eau ou conserver temporairement dans de l'eau ou du film plastique d'emballage.
Couche de peinture sèche	Après env. 1 mois de séchage, nettoyer à l'aide d'un détergent ménager neutre non abrasif.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transférer le contenu des pots à moitié vides dans un récipient plus petit aide à prévenir le dessèchement.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

PEINTURE EN POT		COUCHE DE PEINTURE SÈCHE
Conditionnement	1 litre ; 2,5 litres ; 5 litres	Les propriétés optimales sont obtenues après 1 semaine à env. 20°C. Lavable et frottable après 28 jours de séchage.
Viscosité	Prêt à l'emploi.	

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.